



## F3501 防静电内墙乳胶漆使用说明

### 简介

F3501 防静电内墙乳胶漆是由丙烯酸酯-乙烯共聚乳液、高级颜填料、防静电材料及各种助剂组成的高级环保型内墙涂装材料。是一种的防静电环保型水性涂料

### 用途

应用于有防静电要求的建筑物的内墙装饰

### 优点

具有防静电效果好、防静电性能持续时间长、遮盖力强、漆膜流平性好、耐洗刷性强、抗沾污、不含甲醛及重金属等有害物质等特点

### 技术指标

甲醛含量	mg/kg	<500
TVOC	g/l	<250
重金属含量（以铅计）	mg/kg	<500
对比率	不小于	0.95
耐洗刷次数	不小于	1000
表面电阻值	$\Omega$	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^9$

### 储存期

在原包装桶内可保存三个月

### 储存条件

储存于阴凉干燥的地方

### 包装

20kg/桶

### 施工须知

#### 基面条件

墙面应平整、干燥、密实、无浮灰、油渍、起壳及剥落现象，含水率应低于8%，墙面的PH值应小于9，施工温度不低于5℃；

#### 表面准备

用细砂纸打磨的方法除去污物；如有麻点及凹凸不平处，应用腻子嵌平或满批，干透后用细砂纸打磨平整后方可涂本产品。

### 施工方法

本漆可刷涂、辊涂或喷涂，建议涂刷二遍，二道间隔时间不得少于4小时，可

上海弗理曼环境科技有限公司

SHANGHAI FULIMENT ENVIRONMENT HI-TECH CO., LTD.

地址：上海市宜山路515号2号29E 电话：0086-21-54640646 传真：0086-21-64829486



适当添加水稀释，但不得超过漆重量的 10%；

参考用量                      3~3.8m<sup>2</sup>/kg。（两遍）

**环境条件**

相对空气温度最小+5℃，最大+85℃；相对湿度最大 85%

**清洗工具**

水

**注意事项**

液态或未固化的产品会污染地下水，禁止排入下水道或水体。空的容器可能残留有害物质，产品残余物需相关规定处理

上海弗理曼环境科技有限公司

SHANGHAI FULIMENT ENVIRONMENT HI-TECH CO., LTD.

地址：上海市宜山路 515 号 2 号 29E 电话：0086-21-54640646 传真：0086-21-64829486